Усиление обратного эффекта Фарадея в плазмонных структурах

Хохлов* Н.Е., Белотелов* В.И., Безус** Е.А., Досколович** Л.Л., Звездин***

*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

**Институт систем обработки изображений РАН, Самара, Россия

***Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

Эффекты Фарадея

прямой

$$\beta \sim V |\vec{B}| d$$

обратный

$$|\vec{M}| \sim V |[\vec{E} \times \vec{E}^*]|$$

E – амплитуды электрического и магнитного полей ЭМ волны;
 V – константа Верде; d – путь, пройденный ЭМ волной в веществе.

Для усиления обратного эффекта Фарадея (ОЭФ) необходимо:

- 1. Наличие как можно большего по модулю векторного произведения $[\vec{E} \times \vec{E}^*]$.**
- 2. Усиление интенсивности ЭМ поля в среде.**

Векторное произведение $[\vec{E} \times \vec{E}^*]$

В ходе работы использовалось комплексное представление векторов:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0(\vec{r}) \cos(\omega t + \varphi(\vec{r})) \quad \Longrightarrow \quad \vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0(\vec{r}) e^{i\omega t}$$

Для линейно поляризованной волны:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \begin{pmatrix} E_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(\omega t - \vec{k}\vec{r})} \quad \Longrightarrow \quad |[\vec{E} \times \vec{E}^*]| = \left| \begin{pmatrix} E_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} E_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \underline{0}$$

Для волны, поляризованной по кругу:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \begin{pmatrix} E_x \\ iE_y \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(\omega t - \vec{k}\vec{r})} \quad \Longrightarrow \quad |[\vec{E} \times \vec{E}^*]| = \left| \begin{pmatrix} E_x \\ iE_y \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} E_x \\ -iE_y \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \underline{2|E_x E_y|}$$

Обратный эффект Фарадея проявляется при прохождении через вещество ЭМ волны с круговой или эллиптической поляризацией из-за наличия сдвига по фазе между компонентами электрического поля

Возможность усиления ОЭФ при распространении поверхностных плазмон-поляритонов

Компонента электрического поля, лежащая в плоскости границы раздела сред (E_x), и компонента, перпендикулярная этой плоскости (E_z), сдвинуты между собой по фазе на $\pi/2$.

При распространении уединенного поверхностного плазмон-поляритона (ППП) присутствует ненулевое векторное произведение $[\vec{E} \times \vec{E}^]$*

Возможность усиления ОЭФ при распространении поверхностных плазмон-поляритонов

Результаты численного расчета для усиления электрического поля при возбуждении плазмона в металлических пленках толщиной 800 нм.

W.H. Weber, G.W. Ford. Opt.Lett. 6, (1981).

***Усиление интенсивности при распространении
удиненного плазмон-поляритона происходит вследствие
локализации поля ЭМ волны в тонком приграничном слое***

Интерференция нескольких поверхностных плазмон-поляритонов

$$\left| (\vec{E}\vec{E}^*) \right|$$

$$\left[\vec{E} \times \vec{E}^* \right]$$

Распределение интенсивности ЭМ поля и модуля $[\vec{E} \times \vec{E}^*]$ на границе золото/воздух при распространении вдоль нее трех ППП, возбужденных светом с длиной волны 640 нм (теоретический расчет). Направление волнового вектора каждого ППП указано стрелкой.

Распределение $(\vec{E}\vec{E}^*)$ и $[\vec{E}\times\vec{E}^*]$ после прохождения ЭМ волны через гетероструктуры

- ← перфорированный диэлектрик (h=260 нм)
- ← гладкий металл (h=70 нм)
- ← парамагнетик (полубесконечный, $\epsilon=2.56$)

Параметры решетки:
период – 924 нм
размер отверстий – 236x236 нм

Распределение интенсивности ЭМ поля и модуля $[\vec{E}\times\vec{E}^*]$ в парамагнетике на глубине 10 нм в плазмонной структуре с параметрами, указанными на вставке.

Длина волны падающего излучения – от 522 до 562 нм. Размеры изображения распределения равны периоду решетки; координаты центра изображения совпадают с центром отверстия.

Распределение $(\vec{E}\vec{E}^*)$ и $[\vec{E}\times\vec{E}^*]$ после прохождения ЭМ волны через гетероструктуры

- ← перфорированный диэлектрик (h=147 нм)
- ← гладкий металл (h=57 нм)
- ← парамагнетик (полубесконечный, $\epsilon=5.5$)

Параметры решетки:
период – 533 нм
размер отверстий – 272x272 нм

$$|\vec{E}\vec{E}^*|$$

$$|[\vec{E}\times\vec{E}^*]|$$

Распределение интенсивности ЭМ поля и модуля $[\vec{E}\times\vec{E}^*]$ в парамагнетике на глубине 10 нм в плазмонной структуре с параметрами, указанными на вставке.

Длина волны падающего излучения – от 500 до 570 нм.

Размеры изображения распределения равны периоду решетки; координаты центра изображения совпадают с центром отверстия.

Возможная реализация сверхбыстрой записи информации

W. Srituravanich, L.Pan, Y. Wang et al.
**Flying plasmonic lens in the
near field for high-speed
nanolithography**
Nature nanotechnology vol. 3, (2008)

Выводы

- Показано, что при распространении поверхностных плазмон-поляритонов вдоль границы раздела металла и магнитного диэлектрика возникает ОЭФ
- При интерференции нескольких поверхностных плазмон-поляритонов происходит локальное усиление ОЭФ
- В плазмонных структурах можно осуществить управление ОЭФ посредством изменения длины волны падающего излучения или угла падения